INTI Caucho

INFORME DE ENSAYO

Cliente: INSUMOS XXI S.A.

Domicilio: Calle 97 N° 2716
1651 – San Andrés

O.T. Nº: 23393
Página: 1 de 2
Fecha: 23/12/08
Informe: ÚNICO

Objetivo: Adhesividad. Dimensiones. Paralelismo entre hilos. Resistencia a la tracción longitudinal. Resistencia al desgarro.
Material: 10 (diez) cintas medicinales.

Fecha de recepción de la muestra: 25/11/08

RESULTADOS OBTENIDOS

METODOLOGÍA

- Adhesividad: Se evaluaron 10 (diez)muestras en las zonas inicial, media y final del rollo. Se informa el promedio de las mediciones.
- Dimensiones: Se evaluaron 3 (tres) rollos tomados aleatoriamente para el largo. En esos mismos rollos se realizaron 9 (nueve) mediciones del ancho. Se informan los promedios en ambos casos.
- Paralelismo entre hilos: Se evaluaron 9 (nueve) probetas provenientes del ensayo de desgarro.
- Resistencia a la tracción: Se evaluaron 9 (nueve) probetas provenientes de 3 (cinco) rollos diferentes. Se informa el promedio de mediciones.
- Resistencia al desgarro: Se evaluaron 9 (nueve) probetas provenientes de 3 (cinco) rollos diferentes. Se informa el promedio de mediciones.

RESULTADOS

ENSAYO	Unidad	Muestra	Mínimo	Máximo
Adhesividad	cN/cm	256	250	500
Dimensiones (ancho)	mm	100.0	-- (#)	-- (#)
Dimensiones (largo)	m	9.07	8.80	
Paralelismo entre hilos	mm	0		3
Resistencia a la tracción (long.)	daN/cm	9.2	6.0	12.0
Resistencia al desgarro	cN	1254	600	1500

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización escrita del Laboratorio. Los resultados consignados se refieren exclusivamente a los elementos recibidos, el INTI y su Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria del Caucho declinan toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe.

Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de la Industria del Caucho

Avenida General Paz 5445
B1650KNA San Martín, Buenos Aires, Argentina
Teléfono (54 11) 4724 6200/300/400
e-mail: caucho@inti.gov.ar

INTI Caucho

Cliente: INSUMOS XXI S.A.

Domicilio: Calle 97 N° 2716
1651 – San Andrés

O.T. Nº: 23393
Página: 2 de 2
Fecha: 23/12/08
Informe: ÚNICO

OBSERVACIONES

- Todos los ensayos informados se realizaron siguiendo los lineamientos experimentales de la Norma IRAM 7700-99.
- Dado que se analizaron las muestras proporcionadas por el cliente, sin un muestreo realizado y/o supervisado por personal del INTI, no se informan los parámetros estadísticos P_s, P_i y P, ni los índices de calidad Q_s y Q_i establecidos en la Norma IRAM 7700-99.

(#) Los valores informados por la norma se refieren para cintas de 50 mm de ancho.

NOTA: Por expreso pedido del solicitante de la OT, el ancho de los rollos analizados son de 10 cm.

Lic. E. Ramírez/er
Sector Adhesivos y Selladores

INTI-Caucho

Lic. Omar Ferré
Sector Adhesivos y Selladores

INTI-Caucho

Lic. [illegible]NA REHAK
DIRECTORA
INTI - Caucho

«La reproducción y difusión del presente informe se halla sujeta a las cláusulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso»